

Garapa



<u>Botanische Bezeichnung:</u>	Apuleia leiocarpa								
<u>Herkunft:</u>	Südamerika								
<u>Eigenschaften:</u>	<table><tr><td>Gewicht ungetrocknet ca.</td><td>1250 kg/m³</td></tr><tr><td>Gewicht bei ca.18% HF nach Trocknung ca.</td><td>1000 kg/m³</td></tr><tr><td>Bruchfestigkeit bei ca.18% HF ca.</td><td>74 N/mm²</td></tr><tr><td>Statische Biegefestigkeit bei ca.18% HF ca.</td><td>105 N/mm²</td></tr></table>	Gewicht ungetrocknet ca.	1250 kg/m ³	Gewicht bei ca.18% HF nach Trocknung ca.	1000 kg/m ³	Bruchfestigkeit bei ca.18% HF ca.	74 N/mm ²	Statische Biegefestigkeit bei ca.18% HF ca.	105 N/mm ²
Gewicht ungetrocknet ca.	1250 kg/m ³								
Gewicht bei ca.18% HF nach Trocknung ca.	1000 kg/m ³								
Bruchfestigkeit bei ca.18% HF ca.	74 N/mm ²								
Statische Biegefestigkeit bei ca.18% HF ca.	105 N/mm ²								
<u>Farbe:</u>	Hellbraun, vergleichbar mit Bangkirai jedoch deutlich heller und harmonischer								
<u>Struktur:</u>	fein strukturierte Oberfläche								
<u>Haltbarkeit:</u>	sehr gut / Resistenzklasse 1 / minimum 25 Jahre								
<u>Anwendungsbereich:</u>	Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau,								
<u>Ausbluten:</u>	es kann Anfangs zu Ausblutungen kommen, was aber selten ist								
<u>Bearbeitung:</u>	nur mit scharfem Werkzeug								
<u>Qualität:</u>	Garapa wird überwiegend frisch geliefert, Qualität FAS. Die Ware wird im Ursprungsland gesägt und gehobelt.								
<u>Lieferbare Maße:</u>	Standardmaße sind 25 mm stark und 145 mm breit Kpm-bidielen. Längen von 2,00 bis 6,00 m.								