

Robinie



<u>Botanische Bezeichnung:</u>	Robinia pseudoacacia								
<u>Herkunft:</u>	USA und Europa								
<u>Eigenschaften:</u>	<table><tr><td>Gewicht ungetrocknet ca.</td><td>930 kg/m³</td></tr><tr><td>Gewicht bei ca.18% HF nach Trocknung ca.</td><td>700 kg/m³</td></tr><tr><td>Bruchfestigkeit bei ca.18% HF ca.</td><td>75 N/mm²</td></tr><tr><td>Statische Biegefestigkeit bei ca.18% HF ca.</td><td>140 N/mm²</td></tr></table>	Gewicht ungetrocknet ca.	930 kg/m ³	Gewicht bei ca.18% HF nach Trocknung ca.	700 kg/m ³	Bruchfestigkeit bei ca.18% HF ca.	75 N/mm ²	Statische Biegefestigkeit bei ca.18% HF ca.	140 N/mm ²
Gewicht ungetrocknet ca.	930 kg/m ³								
Gewicht bei ca.18% HF nach Trocknung ca.	700 kg/m ³								
Bruchfestigkeit bei ca.18% HF ca.	75 N/mm ²								
Statische Biegefestigkeit bei ca.18% HF ca.	140 N/mm ²								
<u>Farbe:</u>	hellgelblich, orange bis honiggelb (stark nachdunkelnd) gedämpft: dunkelbraun								
<u>Struktur:</u>	fein strukturierte Oberfläche, beim Schneiden entstehen grobe Späne								
<u>Haltbarkeit:</u>	sehr gut / Resistenzklasse 1 / meist mehr als 25 Jahr								
<u>Anwendungsbereich:</u>	Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbeläge, Palisaden								
<u>Geruch:</u>	neutral, kaum wahrnehmbar								
<u>Ausbluten:</u>	es kann anfangs zu Ausblutungen kommen, was aber sehr selten ist.								
<u>Bearbeitung:</u>	nur mit scharfem Werkzeug								
<u>Qualität:</u>	auf ca. 12-16 % Holzfeuchte getrocknet, keilgezinkt.								
<u>Lieferbare Maße:</u>	Standardmaß 26 x 120 mm, Längen 4, 5 und 6 m Sondermaße 26 x 100 mm und 26 x 140 mm								